



**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель испытательной  
лаборатории «НВ-Стройиспытания»

А.Н. Сапелин

05 апреля 2021 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 471И**  
от 05 апреля 2021 г.

<b>1. Основание для проведения испытаний:</b>	Счет 66 от 24 марта 2021 г. по договору №39 от 24.03.2021 г.
<b>2. Наименование продукции (образца испытаний):</b>	Покрытие тепло-звукоизолирующее полимерное «Шумопласт»
<b>3. Заявитель:</b>	ООО «Акустик Ру» 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.33, стр.2, офис 21
<b>4. Заказчик:</b>	ООО «Акустик Ру» Юридический адрес: 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.33, стр.2, офис 21 Фактический адрес места осуществления деятельности: 142000, Российская Федерация, Московская обл., г. Домодедово, микрорайон Северный, ул. Логистическая, стр. 8
<b>5. Изготовитель продукции:</b>	не указан
<b>6. Сведения об испытанных образцах:</b>	Покрытие тепло-звукоизолирующее полимерное «Шумопласт» нанесенное на образцы пенопласта размером 100x100 мм. Количество: 5 шт. Партия: не указана. Дата изготовления: не указана. Акт отбора не указан. Номера пломб: отсутствуют.
<b>7. Цель испытаний:</b>	Определение показателей: «Теплопроводность в сухом состоянии»
<b>8. Внутри лабораторный код образца (пробы):</b>	21.0644
<b>9. Методика проведения испытания:</b>	ГОСТ 7076-79
<b>10. Дата получения образца:</b>	01.04.2021
<b>11. Дата испытаний:</b>	02.04.2021-05.04.2021
<b>12. Условия испытаний:</b>	Указаны в таблице результатов испытаний, столбец 7
<b>13. Результаты испытаний:</b>	Представлены в приложении №1 на 1-ой странице
<b>14. Место осуществления лабораторной деятельности:</b>	140079, Московская область, г. Люберцы, дп. Красково, ул. К.Маркса, 117
<b>15. Дополнительная информация:</b>	не указана

Протокол испытаний № 471И от 05 апреля 2021 г. Напечатан в 2-х экземплярах.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории «НВ-Стройиспытания».

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Покрытие тепло-звукоизолирующее полимерное «Шумопласт».

Дата проведения испытаний: 26.11.2020 — 21.01.2021  
Маркировка образцов ИЦ: 21.0644

№	Определяемые показатели испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Обозначение нормативной документации на методы испытаний	Условия испытаний	Результаты испытаний (значение показателя)
			Обозначение документа	Нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплопроводность	Вт/(м·К)	—	—	ГОСТ 7076 – 99	t= 21,2 °С, W=49,3 %	0,047; 0,045; 0,047; 0,047; 0,046 Среднее значение – 0,046
2	Термическое сопротивление	м²·К/Вт	—	—	ГОСТ 7076 – 99	t= 21,2 °С, W=49,3 %	0,425; 0,453; 0,423; 0,426; 0,450 Среднее значение – 0,435

Испытания провел: \_\_\_\_\_

Ведущий инженер

А.А. Никитенко

Протокол испытаний № 471И от 05 апреля 2021 г. Напечатан в 2-х экземплярах.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.  
Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории «НВ-Стройиспытания».